

## PRODUKTBLAD



### PAROC Hvac Section AluCoat T

Rørskål fremstillet af ubrændbar stenuld, forstærket med aluminiumfolie. Med selvklebende tape.

Varme- og kondensisolering af koldt- og varmtvandsrør samt luftkanaler.

Overflade temperatur på produktets beklædning må ikke overstige +80°C (temperatur restriktion fastsat i overensstemmelse med klæbemidlets varmemodstandsevne).

PAROC stenuldsprodukter kan modstå høje temperaturer. Bindemidlet begynder at fordampe når dets temperatur overstiger cirka 200 °C. De isolerende egenskaber forbliver uændrede, men belastningsevnen svækkes. Blødgøringstemperaturen for stenuldsprodukter er over 1000 °C.

**Certifikat nummer**

0809-CPR-1016 Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo, Finland

**Brugskode**

Type-Examination (Module B) certificate No. VTT-C-12177-15-17

**Emballage**

MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10

**Pakkeformat**

Pakker, pakker på palle

**Palleformat**

Pakke 300x400x1200mm  
1200x1200mm

| DIMENSIONER                                        |                        |                       |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| TYKKELSE                                           | INDVENDIG DIAMETER     | RØRSKÅL LÆNGDE        |
| 20-100 mm                                          | 12 - 612 mm            | 1200 mm               |
| I henhold til EN 13467                             | I henhold til EN 13467 | I henhold til EN13467 |
| Andre dimensioner: Forespørg om andre dimensioner. |                        |                       |

| EGENSKAB                                         | VÆRDI  | I HENHOLD TIL                    |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| DIMENSIONS STABILITET                            |        |                                  |
| Maksimal driftstemperatur - dimensionsstabilitet | 250 °C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707) |

## Egenskaber

| EGENSKAB                                                   | VÆRDI                                                                                                                                                                                                                              | I HENHOLD TIL                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EGENSKABER BRAND</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Reaktion på brand, Euroclass                               | A2 <sub>L</sub> - s1, d0                                                                                                                                                                                                           | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)  |
| Kontinuerlig glødende forbrænding                          | NPD                                                                                                                                                                                                                                | EN 14303:2009+A1:2013               |
| Antændelighed                                              | Grundproduktet ikke brændbart                                                                                                                                                                                                      | EN ISO 1182                         |
| Brand klasse (IMO)                                         | Ikke brændbar                                                                                                                                                                                                                      | IMO FTPC Code Part 1                |
| <b>EGENSKABER TEMPERATUR</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Varmedningsevne ved 10 °C, $\lambda_{10}$                  | 0,033 W/mK                                                                                                                                                                                                                         | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Varmedningsevne ved 50 °C, $\lambda_{50}$                  | 0,037 W/mK                                                                                                                                                                                                                         | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Varmedningsevne ved 100 °C, $\lambda_{100}$                | 0,044 W/mK                                                                                                                                                                                                                         | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Varmedningsevne ved 150 °C, $\lambda_{150}$                | 0,053 W/mK                                                                                                                                                                                                                         | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Varmedningsevne ved 200 °C, $\lambda_{200}$                | 0,064 W/mK                                                                                                                                                                                                                         | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Varmedningsevne ved 250 °C, $\lambda_{250}$                | 0,077 W/mK                                                                                                                                                                                                                         | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Dimensioner og tolerancer                                  | T8 for ydre diameter < 150 mm, T9 for ydre diameter $\geq$ 150 mm                                                                                                                                                                  | EN 14303:2009+A1:2013               |
| <b>EGENSKABER FUGT</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Korttids vandoptagelse WS, (W <sub>p</sub> )               | $\leq 1 \text{ kg/m}^2$                                                                                                                                                                                                            | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)    |
| Vanddampdiffusionsmodstand                                 | MV2                                                                                                                                                                                                                                | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469)    |
| Chloridioner, Cl-                                          | < 10 ppm                                                                                                                                                                                                                           | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)    |
| <b>LYDEGENSKABER</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Lydabsorption                                              | NPD                                                                                                                                                                                                                                | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)  |
| <b>EMISSIONER</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Frigivelse af farlige stoffer                              | NPD                                                                                                                                                                                                                                | EN 14303:2009+A1:2013               |
| <b>HOLDBARHED AF BRAND OG TERMISKE EGENSKABER</b>          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Holdbarhed af reaktion ved brand mod ældning / nedbrydning | De brandmæssige egenskaber af mineraluld forringes ikke med tiden. Euroclass klassificering af produktet er relateret til det organiske indhold, som ikke kan stige med tiden.                                                     |                                     |
| Holdbarhed af reaktion ved brand over for høj temperatur   | De brandmæssige egenskaber af mineraluld forringes ikke ved høj temperatur påvirkning. Euroclass Klassificeringen af produktet er relateret til det organiske indhold, der forbliver konstant eller aftager ved høje temperaturer. |                                     |
| Holdbarhed af termisk modstand mod ældning / nedbrydning   | Varmedningsevnen af mineraluldprodukter ændres ikke med tiden, erfaringer har vist, at fiberstrukturen er stabil og at porøsiteten ikke indeholder andre gasser end atmosfærisk luft.                                              |                                     |



PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, [www.paroc.dk](http://www.paroc.dk)

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på [www.paroc.dk](http://www.paroc.dk). De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark