

PRODUKTBLAD



PAROC SHT 1

Pipeline GDS

(Løuld "gør det selv") Granuleret løuld, fremstillet af ikke brændbar stenudd.

"Gør det selv" produkt bruges som tillægs varmeisolering af loft- og gulvkonstruktioner. Kan udlægges ved hjælp af en rive eller dertil lejet indblæsningsmaskine.

Paroc A/S's ansvar for leverancer er underkastet købelovens Byggevareleveranceklausul.

PAROC stenuddprodukter kan modstå høje temperaturer. Bindemidlet begynder at fordampe når dets temperatur overstiger cirka 200 °C. De isolerende egenskaber forbliver uændrede, men belastningsevnen svækkes. Blødgøringstemperaturen for stenuddprodukter er over 1000 °C.

Certifikat nummer	0809-CPR-1014 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Brugskode	MW-EN14064-1-S2-MU1
Emballage	Løse plastik sække, eller plastik sække på træpalle.
Pakkeformat	230 x 400 x 800 mm
Palleformat	800 x 1200 mm

Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
EGENSKABER BRAND		
Reaktion på brand, Euroclass	A1	EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glødende forbrænding	NPD	EN 14064-1:2010
Antændelighed	Ikke brændbar	EN ISO 1182
EGENSKABER TEMPERATUR		
Tagrum (Anvendt densitet: $\geq 45 \text{ kg/m}^3$)	Lambda (deklareret), λ_D : 0,041 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
EGENSKABER FUGT		
Korttids vandoptagelse W_S , (W_p)	NPD	EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Vanddampdiffusionsmodstand MU , μ	1	EN 14064-1:2010 (EN 12086)
EMISSIONER		
Frigivelse af farlige stoffer	NPD	EN 14064-1:2010
HOLDBARHED AF BRAND OG TERMISKE EGENSKABER		
Holdbarhed af reaktion ved brand mod ældning / nedbrydning	De brandmæssige egenskaber af mineraluld forringes ikke med tiden. Euroclass klassificering af produktet er relateret til det organiske indhold, som ikke kan stige med tiden.	
Holdbarhed af termisk modstand mod ældning / nedbrydning	Varmeledningsevnen af mineraluldprodukter ændres ikke med tiden, erfaringer har vist, at fiberstrukturen er stabil og at porøsiteten ikke indeholder andre gasser end atmosfærisk luft.	
Forligsgruppe Si	Tagrum: 2	



PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de villkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark